



StoCretec GmbH
Report No. ST 1902-1095

Cleanroom[®] Suitable Materials

StoFloor CR System 4
Outgassing VOC/SVOC
ISO-ACC_m Class -6.7 / -8.1

FLOORING & COATING

DUPLICATE

Single product | Einzelprodukt
Outgassing Behavior
VOC/SVOC
Ausgasungsverhalten
VOC/SVOC

Customer
 Auftraggeber

StoCretec GmbH
 Gutenbergstrasse 6
 65830 Kriftel
 Germany

Material tested
 Untersucher Werkstoff

StoFloor Cleanroom System 4 (StoPox WHG Deck 100), RAL 7032
 For the specific product data such as manufacturing date and serial number please refer to the test report.
 Produktspezifische Daten wie Herstellungsdatum und Seriennummer sind dem Prüfbericht zu entnehmen.

Emission chamber measurements with Purge-and-Trap thermodesorption method and gas chromatography combined with mass spectrometry (TD-GC/MS)
 Emissionskammermessungen mit Purge-and-Trap-Thermodesorptionsmethode und Gaschromatographie in Kombination mit Massenspektrometrie (TD-GC/MS)

Standards/Guidelines:
 Standards/Richtlinien:

ISO 14644-8, -15; ISO 16000-6, -9, -11, -25; VDI 2083 Part 17
 The norms stated generally refer to the version valid at the time of the tests.
 Die angegebenen Normen beziehen sich generell auf die zum Zeitpunkt der Untersuchungen gültige Fassung.

Testing equipment:
 Messgeräte:

- Measuring station | Messplatz: PerkinElmer Clarus 600, Clarus 600T, ATD 650
- Sampling chamber | Probenahmekammer: Markes International µCTE

Sample storage and test environment:
 Probenlagerung und Prüfumgebung:

- Age of sample | Probenalter: 33 day(s) | Tag(e)
- Pre-conditioning | Vorkonditionierung:
 - Sample storage time | Probenablagezeit: 3 week(s) | Woche(n)
 - Cleanroom Air Cleanliness Class:
 Reinraum Luftreinheitsklasse: ISO 1 (ISO 14644-1)
 - Airflow velocity | Luftströmungsgeschwindigkeit: 0.45 m/s
 - Airflow type | Strömungsführung: vertical laminar
 vertikal laminare Strömung
 - Temperature | Temperatur: 22°C ± 0.5°C
 - Relative humidity | Relative Feuchte: 45 % ± 5 %
 - Purified air | Reinstluft: VOC-filtered | VOC-gefiltert

Test procedure parameters:
 Testparameter der Versuchsdurchführung:

- Retention range (VOC) | Retentionsbereich (VOC): C6 to | bis C16
- Outgassing test temperatures:
 Prüftemperaturen Ausgasungsverhalten: 23°C and | und 90°C

Test result / Classification
 Untersuchungsergebnis / Klassifizierung

The outgassing behavior of StoFloor Cleanroom System 4 (StoPox WHG Deck 100) at the stated temperatures was investigated according to VDI 2083 Part 17 and ISO 14644-15. Based on the outgassing rates determined for the specific surfaces, the following material classification was made for the corresponding Contaminant Category:
 Das Ausgasungsverhalten des StoFloor Cleanroom System 4 (StoPox WHG Deck 100) bei den angegebenen Temperaturen wurde gemäß VDI 2083 Blatt 17 und ISO 14644-15 untersucht. Es ergab sich basierend auf den ermittelten oberflächenspezifischen Ausgasungsraten für die entsprechende Kontaminantenfamilie folgende Materialklassifizierung:

Contaminant Category (x) Kontaminantenfamilie (x)	SER _a ¹⁾ 23 °C [g/m ² s]	SER _a ¹⁾ 90 °C [g/m ² s]	ISO-ACC _m Class (x) based on 23 °C ISO-ACC _m -Klasse (x) basierend auf 23 °C
VOC	2.0 x 10 ⁻⁷	9.8 x 10 ⁻⁵	-6.7
SVOC	7.2 x 10 ⁻⁹	1.1 x 10 ⁻⁷	-8.1
Amines	not detectable ²⁾	not detectable ³⁾	--
Organophosphates	not detectable ²⁾	not detectable ³⁾	--
Siloxanes	not detectable ²⁾	not detectable ³⁾	--
Phthalates	not detectable ²⁾	not detectable ³⁾	--

¹⁾SER_a: Area-specific emission rate ²⁾detection limit: 2.8 x 10⁻¹⁰ ³⁾detection limit: 1.7 x 10⁻⁹
¹⁾SER_a: Oberflächenspez. Emissionsrate ²⁾Detektionslimit: 2,8 x 10⁻¹⁰ ³⁾Detektionslimit: 1,7 x 10⁻⁹

The detection limit during measurement amounts ISO-ACC_m Class = -9.6 (VOC/SVOC). The ISO-ACC_m Class (x) was assigned for the named Contaminant Categories at the test temperature of 23 °C (room temperature).
 Die Nachweisgrenze beträgt zum Zeitpunkt der Messung ISO-ACC_m-Klasse = -9,6 (VOC/SVOC). Die ISO-ACC_m-Klasse (x) für die genannten Kontaminantenfamilien wird nur für die Messung bei 23 °C (Raumtemperatur) vergeben.

The measuring devices used for the qualification tests are calibrated at regular intervals; their results can be traced back to national and international standards. In cases where no national standards exist, the test procedure implemented complies with the technical regulations and norms applicable at the time of the test. The relevant documentation can be viewed on request at any time.

Detailed information and parameters of the test environment can be found in the Fraunhofer IPA test report.

Die für die Qualifizierung verwendeten Messeinrichtungen werden regelmäßig kalibriert und sind auf nationale und internationale Standards rückführbar. Sofern keine nationalen Standards existieren, entspricht das Messverfahren den derzeit gültigen technischen Regeln und Normen. Die Dokumentation kann bei Bedarf eingesehen werden.

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem Prüfbericht des Fraunhofer IPA.

Fraunhofer Institute for
 Manufacturing Engineering and Automation IPA

Department of Ultraclean Technology
 and Micromanufacturing

Nobelstrasse 12
 70569 Stuttgart
 Germany

ST 1902-1095
 Report No. first document

Stuttgart, February 28, 2019
 Place, date of first document issued

--
 Report No. current document

--
 Place, current date

on behalf of
 Dr.-Ing. Udo Gommel, Project Manager Fraunhofer IPA

