



# Cleanroom<sup>®</sup> Suitable Materials

Roche Diagnostics GmbH  
Report No. RO 1608-841

MP2L joint seal  
Chemical Resistance: very good

## FLOORING & COATING

DUPLICATE

Chemical Resistance  
Chemische Beständigkeit

# Statement of Qualification

## Qualifizierungsbescheinigung

**Customer**  
Auftraggeber

Roche Diagnostics GmbH  
Sandhofer Strasse 116  
68305 Mannheim  
Germany

**Material tested**  
Untersuchter Werkstoff

MP2L joint seal | MP2L Fugenmaterial  
For the specific product data such as date of manufacturing and serial number please refer to the test report.  
Produktspezifische Daten wie Herstellungsdatum und Seriennummer sind dem Prüfbericht zu entnehmen.

**Chemical resistance test**  
Untersuchung der Resistenz gegenüber Chemikalien

Standards/Guidelines:  
Standards/Richtlinien:

ISO 2812-1 (Imm.); ISO 4628-1, VDI 2083-17  
The norms stated refer to the relevant editions applicable at the time of the tests.  
Die angegebenen Normen beziehen sich jeweils auf die zum Zeitpunkt der Untersuchungen gültige Fassung.

Test environment parameters:  
Testparameter der Prüfumgebung:

Temperature | Temperatur: .....22 °C ± 0.5 °C

Test procedure parameters:  
Testparameter der Versuchsdurchführung:

Immersion test | Tauchverfahren  
– Chemicals | Chemikalien:  
..... Formalin 37 % | Formalin 37 %  
..... Ammonia 25 % | Ammoniak 25 %  
..... Hydrogen peroxide 30 % | Wasserstoffperoxid 30 %  
..... Sulfuric acid 5 % | Schwefelsäure 5 %  
..... Phosphoric acid 30 % | Phosphorsäure 30 %  
..... Peracetic acid 15 % | Peressigsäure 15 %  
..... Hydrochloric acid 5 % | Salzsäure 5 %  
..... Isopropanol 100 % | Isopropanol 100 %  
..... Sodium hydroxide 5 % | Natriumhydroxid 5 %  
..... Sodium hypochlorite 5 % | Natriumhypochlorit 5 %  
– Incubation time | Inkubationszeit: ..... 1 h, 3 h, 6 h, 24 h

**Test result / Classification**  
Untersuchungsergebnis/Klassifizierung

Chemical resistance Chemische Beständigkeit	1 h	3 h	6 h	24 h
Formalin 37 %	0	0	0	0
Ammonia 25 %	0	0	0	0
Hydrogen peroxide 30 %	0	0	0	0
Sulfuric acid 5 %	0	0	0	0
Phosphoric acid 30 %	0	0	0	1
Peracetic acid 15 %	3	4	5	5
Hydrochloric acid 5 %	0	0	0	0
Isopropanol 100 %	0	0	0	0
Sodium hydroxide 5 %	0	0	0	0
Sodium hypochlorite 5 %	0	0	0	0
<b>Classification   Klassifizierung</b>	<b>1 / very good   sehr gut</b>			

The CSM classification of the MP2L joint seal according to chemical resistance is based on the average result of the 24-hour inspection. Therefore the damages according to ISO 4628-1 and VDI 2083-17 have been transferred to the following classification:

Die CSM-Klassifizierung bezüglich der chemischen Resistenz des MP2L Fugenmaterials basiert auf dem Durchschnitt der 24 h-Betrachtung. Dabei wird die Bewertung der Schäden nach ISO 4628-1 und VDI 2083-17 in die nachfolgende Klassifizierung überführt:

0 = excellent | exzellent  
1 = very good | sehr gut  
2 = good | gut  
3 = weak | schwach  
4 = very weak | sehr schwach  
5 = none | keine

The measuring devices used for the qualification tests are calibrated at regular intervals; their results can be traced back to national and international standards. In cases where no national standards exist, the test procedure implemented complies with the technical regulations and norms applicable at the time of the test. The relevant documentation can be viewed on request at any time.

For further information about the test environment and parameters, please refer to the Fraunhofer IPA test report.

Die für die Qualifizierung verwendeten Messeinrichtungen werden regelmäßig kalibriert und sind auf nationale und internationale Normale rückführbar. Sofern keine nationalen Normale existieren, entspricht das Messverfahren den derzeit gültigen technischen Regeln und Normen. Die Dokumentation kann bei Bedarf eingesehen werden.

Weitere Informationen bezüglich Prüfumgebung und -parameter entnehmen Sie bitte dem Prüfbericht des Fraunhofer IPA.

Fraunhofer Institute for  
Manufacturing Engineering and Automation IPA

Department of Ultraclean Technology  
and Micromanufacturing

Nobelstrasse 12  
70569 Stuttgart  
Germany

Stuttgart, November 30, 2016

Place, date of first document issued

--

Place, current date

on behalf of   
Udo Gommel, Project Manager Fraunhofer IPA