



# Fraunhofer

## TESTED<sup>®</sup> DEVICE

Schörghuber Spezialtüren KG  
Angegossene PU-Kante  
**Report No. SC 1611-860**

DUPLIKAT

Qualifizierungs-  
bescheinigung

Chemische Beständigkeit

# Qualifizierungsbescheinigung

## Auftraggeber

Schörghuber Spezialtüren KG  
Neuhaus 3  
84539 Ampfing  
Deutschland

## Untersuchte Komponente

Kategorie: Materialien  
Subkategorie: Kunststoffe  
Typenbezeichnung: Angegossene PU-Kante  
(Herstellungsdatum: 19/7/2016; Farbe: RAL 9010; Chargennummer: VP1600153)

## Untersuchung der Resistenz gegenüber Chemikalien

Standards/Richtlinien: ISO 2812-1; ISO 4628-1; VDI 2083-17  
Die angegebenen Normen beziehen sich generell auf die zum Zeitpunkt der Untersuchungen gültige Fassung.

Messgeräte: Mikroskop  
Kamera

Testparameter der Prüfumgebung: Temperatur: .....22°C ±0,5°C

Testparameter der Versuchsdurchführung: Tauchverfahren:  
– Chemikalien: ..... Formalin 37 %  
..... Ammoniak 25 %  
..... Wasserstoffperoxid 30 %  
..... Schwefelsäure 5 %  
..... Phosphorsäure 30 %  
..... Peressigsäure 15 %  
..... Salzsäure 5 %  
..... Isopropanol 100 %  
..... Natriumhydroxid 5 %  
..... Natriumhypochlorit 5 %  
..... Natriumhydroxid 20 %  
..... Ethanol 99,5 %  
..... Aceton  
– Inkubationszeit: ..... 1 h, 3 h, 6 h, 24 h

## Untersuchungsergebnis / Klassifizierung

Beim Material angegossene PU-Kante konnte eine Klassifizierung bezüglich der chemischen Beständigkeit gemäß ISO 4628-1 und VDI 2083-17 mit folgenden Ergebnissen festgestellt werden:

Chemische Beständigkeit	1 h	3 h	6 h	24 h
Formalin 37 %	0	0	0	0
Ammoniak 25 %	0	0	0	0
Wasserstoffperoxid 30 %	0	0	0	0
Schwefelsäure 5 %	0	0	0	0
Phosphorsäure 30 %	0	0	0	0
Peressigsäure 15 %	2	2	3	5
Salzsäure 5 %	0	0	0	0
Isopropanol 100 %	0	0	0	0
Natriumhydroxid 5 %	0	0	0	0
Natriumhypochlorit 5 %	0	0	0	0
Natriumhydroxid 20 %	0	0	0	0
Ethanol 99,5 %	0	0	0	0
Aceton	0	0	0	0

Die Klassifizierung basiert auf einer worst-case Betrachtung. Dabei wird die Bewertung der Schäden nach ISO 4628-1 und VDI 2083-17 in folgende Klassifizierung überführt:

0 = exzellent                      3 = schwach  
1 = sehr gut                        4 = sehr schwach  
2 = gut                                5 = keine

Die für die Qualifizierung verwendeten Messeinrichtungen werden regelmäßig kalibriert und sind auf nationale und internationale Normale rückführbar. Sofern keine nationalen Normale existieren, entspricht das Messverfahren den derzeit gültigen technischen Regeln und Normen. Die Dokumentation kann bei Bedarf eingesehen werden.

Weitere Informationen bezüglich Prüfumgebung und -parameter entnehmen Sie bitte dem Prüfbericht des Fraunhofer IPA.