



Roche Diagnostics GmbH  
Report No. RO 1702-883

# Cleanroom<sup>®</sup> Suitable Materials

MA Terrazzo LW standard  
Chemical Resistance: very good

## FLOORING & COATING

DUPLICATE

Chemical Resistance  
Chemische Beständigkeit

# Statement of Qualification

## Qualifizierungsbescheinigung

**Customer**  
Auftraggeber

Roche Diagnostics GmbH  
Sandhofer Strasse 116  
68305 Mannheim  
Germany

**Material tested**  
Untersuchter Werkstoff

Roche Mannheim Terrazzo LW standard  
For the specific product data such as manufacturing date and serial number please refer to the test report.  
Produktspezifische Daten wie Herstellungsdatum und Seriennummer sind dem Prüfbericht zu entnehmen.

**Chemical resistance test**  
Untersuchung der Resistenz gegenüber Chemikalien

Standards/Guidelines:  
Standards/Richtlinien:

ISO 2812-1; ISO 4628-1; VDI 2083 Part 17  
The norms stated generally refer to the version valid at the time of the tests. Die angegebenen Normen beziehen sich generell auf die zum Zeitpunkt der Untersuchungen gültige Fassung.

Test environment parameters:  
Testparameter der Prüfumgebung:

Temperature|Temperatur: .....22°C ± 0.5°C

Test procedure parameters:  
Testparameter der Versuchsdurchführung:

Immersion test|Tauchverfahren  
• Chemicals|Chemikalien:  
..... Formalin 37 % |Formalin 37 %  
..... Ammonia 25 % |Ammoniak 25 %  
..... Hydrogen peroxide 30 % |Wasserstoffperoxid 30 %  
..... Sulfuric acid 5 % |Schwefelsäure 5 %  
..... Phosphoric acid 30 % |Phosphorsäure 30 %  
..... Peracetic acid 15 % |Peressigsäure 15 %  
..... Hydrochloric acid 5 % |Salzsäure 5 %  
..... Isopropanol 100 % |Isopropanol 100 %  
..... Sodium hydroxide 5 % |Natriumhydroxid 5 %  
..... Sodium hypochlorite 5 % |Natriumhypochlorit 5 %  
• Incubation time|Inkubationszeit: ..... 1 h, 3 h, 6 h, 24 h

**Test result / Classification**  
Untersuchungsergebnis/Klassifizierung

Chemical resistance Chemische Beständigkeit	1 h	3 h	6 h	24 h
Formalin 37 %	0	0	0	0
Ammoniac 25 %	0	0	0	0
Hydrogen peroxide 30 %	0	0	1	3
Sulfuric acid 5 %	0	0	0	0
Phosphoric acid 30 %	0	0	0	0
Peracetic acid 15 %	2	3	5	5
Hydrochloric acid 5 %	0	0	0	0
Isopropanol 100 %	0	0	0	0
Sodium hydroxide 5 %	0	0	0	0
Sodium hypochlorite 5 %	0	0	0	2
<b>Classification   Klassifizierung</b>	<b>1.0; very good   sehr gut</b>			

The CSM classification of the Roche Mannheim Terrazzo LW standard according to chemical resistance is based on the average result of the 24 hour inspection. Therefore the damages according to ISO 4628-1 and VDI 2083 Part 17 have been transferred to the following classification:  
Die CSM-Klassifizierung bezüglich der chemischen Resistenz des Roche Mannheim Terrazzo LW standard basiert auf dem Durchschnitt der 24h-Betrachtung. Dabei wird die Bewertung der Schäden nach ISO 4628-1 und VDI 2083 Blatt 17 in die nachfolgende Klassifizierung überführt:

0 = excellent|exzellent                      3 = weak|schwach  
1 = very good|sehr gut                      4 = very weak|sehr schwach  
2 = good|gut                                      5 = none|keine

The measuring devices used for the qualification tests are calibrated at regular intervals; their results can be traced back to national and international standards. In cases where no national standards exist, the test procedure implemented complies with the technical regulations and norms applicable at the time of the test. The relevant documentation can be viewed on request at any time.

Detailed information and parameters of the test environment can be found in the Fraunhofer IPA test report.

Die für die Qualifizierung verwendeten Messeinrichtungen werden regelmäßig kalibriert und sind auf nationale und internationale Standards rückführbar. Sofern keine nationalen Standards existieren, entspricht das Messverfahren den derzeit gültigen technischen Regeln und Normen. Die Dokumentation kann bei Bedarf eingesehen werden.

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem Prüfbericht des Fraunhofer IPA.

Fraunhofer Institute for  
Manufacturing Engineering and Automation IPA

RO 1702-883  
Report No. first document

Stuttgart, March 13, 2018  
Place, date of first document issued

Department of Ultraclean Technology  
and Micromanufacturing

--  
Report No. current document

--  
Place, current date

Nobelstrasse 12  
70569 Stuttgart  
Germany

on behalf of   
Dr.-Ing. Udo Gommel, Project Manager Fraunhofer IPA