



SHERWIN-WILLIAMS UK Ltd  
Report No. SH 2602-1725  
Cleanroom (atmospheric)

# Cleanroom<sup>®</sup> Suitable Materials

Resutile SDS  
Chemical Resistance:  
very good

FLOORING & COATING

DUPLICATE

Single product | Einzelprodukt  
Chemical Resistance  
Chemische Beständigkeit

Statement of Qualification • Single product

Qualifizierungsbescheinigung • Einzelprodukt

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Customer<br>Auftraggeber                                                     | SHERWIN-WILLIAMS UK LIMITED<br>Avenue One, Station Lane Industrial Estate<br>Witney, Oxfordshire OX28 4XR<br>United Kingdom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Material tested<br>Untersuchter Werkstoff                                    | Resutile SDS (steel gray Stahlgrau)<br>For the specific product data such as manufacturing date and serial number please refer to the test report.<br>Produktspezifische Daten wie Herstellungsdatum und Seriennummer sind dem Prüfbericht zu entnehmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Chemical resistance test<br>Untersuchung der Resistenz gegenüber Chemikalien |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Standards/guidelines:<br>Standards/Richtlinien:                              | ISO 2812-1; ISO 4628-1; VDI 2083 Part Blatt 17<br>The norms stated generally refer to the version valid at the time of the tests.<br>Die angegebenen Normen beziehen sich generell auf die zum Zeitpunkt der Untersuchungen gültige Fassung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Test environment parameters:<br>Testparameter der Prüfumgebung:              | Temperature Temperatur: .....22 °C ± 0.5 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Test procedure parameters:<br>Testparameter der Versuchsdurchführung:        | Immersion test Tauchverfahren:<br>• Chemicals Chemikalien:<br>..... Formalin 37 %   Formalin 37 %<br>..... Ammoniac 25 %   Ammoniak 25 %<br>..... Hydrogen peroxide 30 %   Wasserstoffperoxid 30 %<br>..... Sulfuric acid 5 %   Schwefelsäure 5 %<br>..... Phosphoric acid 30 %   Phosphorsäure 30 %<br>..... Peracetic acid 15 %   Peressigsäure 15 %<br>..... Hydrochloric acid 5 %   Salzsäure 5 %<br>..... Isopropanol 100 %   Isopropanol 100 %<br>..... Sodium hydroxide 5 %   Natriumhydroxid 5 %<br>..... Sodium hypochlorite 5 %   Natriumhypochlorit 5 %<br>• Incubation time Inkubationszeit: ..... 1 h, 3 h, 6 h, 24 h |

Test result / Classification

Untersuchungsergebnis / Klassifizierung

| Chemical resistance<br>Chemische Beständigkeit | 1 h                     | 3 h | 6 h | 24 h |
|------------------------------------------------|-------------------------|-----|-----|------|
| Formalin 37 %                                  | 0                       | 0   | 0   | 0    |
| Ammoniac 25 %                                  | 0                       | 0   | 0   | 4    |
| Hydrogen peroxide 30 %                         | 0                       | 0   | 5   | 5    |
| Sulfuric acid 5 %                              | 0                       | 0   | 0   | 0    |
| Phosphoric acid 30 %                           | 0                       | 0   | 0   | 0    |
| Peracetic acid 15 %                            | 0                       | 0   | 5   | 5    |
| Hydrochloric acid 5 %                          | 0                       | 0   | 0   | 0    |
| Isopropanol 100 %                              | 0                       | 0   | 0   | 0    |
| Sodium hydroxide 5 %                           | 0                       | 0   | 0   | 0    |
| Sodium hypochlorite 5 %                        | 0                       | 0   | 0   | 0    |
| Classification   Klassifizierung               | 1; very good   sehr gut |     |     |      |

The CSM classification of Resutile SDS according to chemical resistance is based on the average result of the 24-hour inspection. Therefore the damages according to ISO 4628-1 and VDI 2083 Part 17 have been transferred to the following classification:

Die CSM-Klassifizierung bezüglich der chemischen Beständigkeit des Resutile SDS basiert auf dem Durchschnitt der 24h-Betrachtung. Dabei wird die Bewertung der Schäden nach ISO 4628-1 und VDI 2083 Blatt 17 in die nachfolgende Klassifizierung überführt:

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| 0 = excellent   exzellent | 3 = weak   schwach           |
| 1 = very good   sehr gut  | 4 = very weak   sehr schwach |
| 2 = good   gut            | 5 = none   keine             |

The measuring devices used for the qualification tests are calibrated at regular intervals; their results can be traced back to national and international standards. In cases where no national standards exist, the test procedure implemented complies with the technical regulations and norms applicable at the time of the test. The relevant documentation can be viewed on request at any time.

Detailed information and parameters of the test environment can be found in the Fraunhofer IPA test report.

Die für die Qualifizierung verwendeten Messeinrichtungen werden regelmäßig kalibriert und sind auf nationale und internationale Standards rückführbar. Sofern keine nationalen Standards existieren, entspricht das Messverfahren den derzeit gültigen technischen Regeln und Normen. Die Dokumentation kann bei Bedarf eingesehen werden.

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem Prüfbericht des Fraunhofer IPA.

|                                                                       |                                                                                        |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation IPA | SH 2602-1725<br>Report No. first document                                              | Stuttgart, July 31, 2026<br>Place, date of first document issued |
| Business unit<br>Testing and Certification                            | --<br>Report No. current document                                                      | --<br>Place, current date                                        |
| Nobelstrasse 12<br>70569 Stuttgart<br>Germany                         | on behalf of<br>Dr.-Ing. Frank Bürger, head of business unit Testing and Certification |                                                                  |